

ANALYSECERTIFICAAT

LB.4.180326.34971

OPDRACHTGEVER

naam opdrachtgever Immo@Best BV
adres De Croyplein 2
postcode/plaats 3020 Herent

OPDRACHTGEGEVENS

referentie opdrachtgever Diestsesteenweg
locatie staalname Diestsesteenweg 234 Tienen
staalname door opdrachtgever
analysemethode Identificatie van asbestvezels middels stereo- en polarisatiemicroscopie en/of SEM/RMA
datum ontvangst 18-03-2026
datum analyse 18-03-2026
datum rapportage 18-03-2026
aantal stalen 7

ANALYSERESULTATEN

IDcode	soort materiaal	beschrijving (opdrachtgever)	soort asbest	binding
Flamant				
4.56301	Stuc-pleisterwerk	MM01 Pleister muren	Geen asbest	N.v.t
4.56302	Bitumen	MM02 Roofing plat dak	Geen asbest	N.v.t
4.56303	Bitumen	MM03 Lei dak prieeltje	Geen asbest	N.v.t
4.56304	Vlakke plaat	MM04 Dekstenen plat dak V+1	Chrysotiel: 10-15%	Ja
4.56305	Golfplaat	MM05 Golfplaten tuinberging	Chrysotiel: 10-15%	Ja
4.56306	Kit/Mastiek	MM06 Kit raam tuinberging	Geen asbest	N.v.t
4.56307	Kit/Mastiek	MM07 Kit raam achteraan hoofdgebouw	Geen asbest	N.v.t

n.v.t. = asbestvezels niet aantoonbaar (geen asbest: massapercentage < 0,1)

HB=hechtgebonden - NHB=niet hechtgebonden.

Bij 'soort materiaal' is de bevinding opgenomen welke op het laboratorium van Flamant Analyse is geconstateerd. Als gevolg van de methode van bemonstering, danwel de afmetingen van het staal, kunnen de bevindingen van het laboratorium afwijken van de toepassing van het materiaal in de praktijk.

Wanneer in organisch gebonden materialen (bijvoorbeeld Colovynltegels, katten of teerlagen) met de gebruikte methode geen asbestvezels worden gedetecteerd, kunnen de stalen aanvullend geanalyseerd worden middels Scanning Electronen Microscopie. Organisch gebonden materialen kunnen asbestvezels bevatten met een dusdanig kleine doorsnede en lengte dat deze met optische microscopie niet gedetecteerd kunnen worden, waardoor de analyseresultaten vals negatief kunnen zijn.

De analyseresultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte stalen. Flamant Analyse is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan zijn naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen vermenigvuldiging van het gehele certificaat is toegestaan. Bij staalname door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over de herkomst en representativiteit van het staal alsmede de veiligheid tijdens de staalname.

De geanalyseerde monsters worden voor de procedureel vastgelegde periode bewaard door Flamant Analyse. Alle documentatie betreffende de analyse-opdracht wordt voor een periode van minimaal een jaar gearchiveerd.

Flamant Analyse is erkend voor deze verrichting (Groep 6 - Identificatie van asbestvezels middels stereo- en polarisatiemicroscopie en/of SEM/RMA) door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, te Brussel: Boek II, titel 6, laboratoria, van de codex over het welzijn op het werk. Op de diensten van Flamant Analyse zijn de Algemene Voorwaarden Flamant van toepassing.

ANALYSECERTIFICAAT

LB.4.180326.34971

Dit document is geheel digitaal vervaardigd en derhalve niet ondertekend. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document, kan dit worden geverifieerd via info@flamantanalyse.be onder vermelding van het certificaatnummer.

Flamant Analyse
Patersstraat 100
2300 Turnhout